

AFI Autoglass

ADHESIVO DE POLIURETANO PARA PEGADO DE PARABRISAS



HOJA TÉCNICA / LÍNEA AUTOMOTRIZ

DESCRIPCIÓN

AFI Autoglass es un adhesivo de poliuretano monocomponente que cura con la humedad. Posee un excelente desempeño como sellador y adhesivo. No provoca corrosión en los sustratos y es amigable con el medio ambiente. No produce burbujas durante la aplicación, etc.

BENEFICIOS

- Excelente desempeño de pegado sin necesidad de imprimantes.
- Excelente extrudabilidad y tixotropía, no escurre.

DONDE APLICAR


- Adecuado para el pegado de parabrisas.
- Unión de vidrios laterales y posteriores del vehículo.

MODO DE APLICACIÓN

- Remover el polvo, el aceite, el agua y otra suciedad que se encuentre en la superficie del sustrato.
- Temperatura ambiente de aplicación 5 ~ 35°C humedad. 50 ~ 70 % de humedad relativa. Cuando la temperatura este por debajo de 5°C, se recomienda coloque los productos en un entorno de 30 ~ 40°C durante 1 hora (no más de 3 horas).
- No se requiere activador e imprimantes.

PRECAUCIONES

- Mantener alejado de los niños.
- Evite el contacto con la piel y los ojos. En contacto con la piel, retire el adhesivo con un paño, lavar la piel a fondo con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, mantenga los párpados abiertos y enjuague con agua, contacte al médico.



PRESENTACIÓN

- Cartucho: 310 ml
- Color: Negro
- Aplicación: Pistola

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- **Transporte:** Mantenga el producto sellado alejado de la humedad, el sol, alta temperatura y evitar colisiones.
- **Almacenamiento:** Manténgase sellado en un lugar fresco y seco.
- **Temperatura de almacenamiento:** 5 ~ 25°C. Humedad: ≤ 50 % h.r. Cartucho y salchicha 9 meses.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Pasta homogénea de color negro mate
Base química	Poliuretano monocomponente
Densidad GB/T 13477.2	1.35 kg/l
Capacidad de extrusión GB/T 13477.4	≥60 ml/min
Propiedades tixotrópicas GB/T 13477.6	Excelente
VOC	44 g/l
Tiempo de formación de piel GB/T 13477.5	20 min
Tiempo abierto GB/T 13477.5	15 min
Velocidad de curado HG/T 4363	3.0 mm/día
Contenido de materia no volátil GB/T 2793	95 %
Dureza Shore A GB/T 531.1	55~65
Esfuerzo a la Tensión GB/T 528	45 kg/cm2
Elongación de rotura GB/T 528	450 %
Resistencia a la tracción	50 kg/cm2
Resistencia al desgarro GB/T 529	8.1 kg/cm
Resistencia al cizallamiento GB/T 7124	25 kg/cm2
Temperatura de operación	de - 40 a 90 °C
Presentación	Cartucho x 310 ml / Caja de 12 unidades

Estos datos fueron probados bajos estándares a las siguientes condiciones: 23± 2 °C y 50 ± 5 % h.r.



Notas especiales: Todas las recomendaciones relativas a nuestros productos, incluido el transporte, almacenamiento y manejo se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales en condiciones normales. En la aplicación práctica, los resultados pueden diferir debido a los materiales y al sitio real. Las condiciones cambian, nuestra empresa hace cualquier garantía y asume cualquier responsabilidad legal. Para garantizar el efecto de unión y la compatibilidad de productos y materiales, es recomendable realizar la prueba de compatibilidad o consultar con el servicio técnico de nuestra empresa antes de continuar con la aplicación completa..

Importado por:
DEALERNEW S.A.
Av. Francisco de Orellana, Manzana 501,
Solar 26 y Benjamín Carrión
Cel: 0990 056866 / 0992 466396
Guayaquil - Ecuador
E mail: opena@dealernew.com.ec